



## KÖSTER Turbo Mittel

### Schnellabbindender Reparatur- und Betonersatzmörtel mit sehr früher Festigkeitsentwicklung

#### Eigenschaften

KÖSTER Turbo Mittel ist ein Reparatur- und Betonersatz- sowie Reprofilierungsmörtel mit einer außergewöhnlichen Festigkeitsentwicklung: Bereits nach 60 min kann der Mörtel mechanisch belastet werden.

Die Konsistenz kann je nach Wasserzugabe standfest für vertikale und plastisch für horizontale Betoninstandsetzungen eingestellt werden.

KÖSTER Turbo Mittel ist faserverstärkt und zeichnet sich durch seine hohe chemische und mechanische Belastbarkeit aus. Er erhärtend spannungs- und schwindfrei. Mit den KÖSTER Turbo Zusatzkomponenten lassen sich die Mörteleneigenschaften optimal an den Anforderungen auf der Baustelle anpassen.

#### Technische Daten

Überarbeitbar (+ 20 °C)	nach ca. 30 min.
Druckfestigkeit 1 Stunde *	≥ 20 N / mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit 3 Stunden *	≥ 27 N / mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit 1 Tag *	≥ 35 N / mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit 7 Tage *	≥ 40 N / mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit 28 Tage *	≥ 45 N / mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit 7 Tage	ca. 3,5 N / mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit 28 Tage	ca. 4,5 N / mm <sup>2</sup>
E-Modul	≥ 15000 N / mm <sup>2</sup>
Schwinden	≤ 0,5 mm / m
Mörtelrohddichte	ca. 1,9 kg / l
Min./max. Schichtdicke	3 bis 50 mm
Verarbeitbar (+ 20 °C)	ca. 15 min.

\*= nach Erstarrungsende, mit 16% Wasser

#### Einsatzgebiete

KÖSTER Turbo Mittel eignet sich für alle Betonreparaturen in Innen und Außenbereich, insbesondere für Terminarbeiten unter Zeitdruck wie zum Beispiel:

- Instandsetzung von Industrieböden im laufenden Betrieb
- Reparaturen an Straßen und Fahrwegen
- Setzen von Schachtringen
- Fundamente gießen

#### Untergrund

Fest und sauber, öl- und fettfrei, frei von Schalmitteln, Restanhaftungen und Zementschleiern. Einsetzbar auf allen vorbereiteten Betonuntergründen. Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss mind. 1,5 N / mm<sup>2</sup> betragen. Direkt vor dem Einbau ist der Untergrund mattfeucht vorzunässen. Stehendes Wasser ist zu vermeiden. Als schnelle Haftbrücke ist KÖSTER Turbo Mittel mit KÖSTER M Plus+ (anstelle Wasser) als Haftschlämme anzumischen und "frisch in frisch" mit KÖSTER Turbo Mittel zu überarbeiten. Stark saugende und salzhaltige Untergründe sind vor der Verarbeitung mit KÖSTER Polysil TG 500 vorzubereiten.

#### Verarbeitung

25 kg KÖSTER Turbo Mittel wird mit insgesamt 3,5 bis 4,5 l Wasser angemischt (entspricht 14-18 % Wasser). Wassermenge in einem ausreichend großen Mischbehälter vorlegen und das Pulver mit Hilfe eines langsam laufenden Mischers einrühren. Der Mischvorgang wird bis zu einer homogenen, klumpenfreien Konsistenz fortgeführt. Die Mischzeit beträgt ca. 3 Minuten.

#### Zusatzkomponenten je Gebinde 25 kg KÖSTER Turbo Mittel

##### KÖSTER Turbo Verzögerer (25 g)

Die Zugabe in den frisch angerührten Mörtel verlängert die Verarbeitungszeit um ca. 20 Minuten je Beutel. Maximale Zugabe 3 Beutel pro Gebinde.

##### KÖSTER Turbo Fließmittel (65 g)

KÖSTER Turbo Mittel mit einer Wassermenge von 4,0 l anrühren. Anschließend KÖSTER Turbo Fließmittel einstreuen und homogen einrühren. Die plastische Konsistenz verwandelt sich zu einer kriechfähigen Masse mit „Vergussmörtel-Konsistenz“. Wird eine selbstnivellierende Konsistenz benötigt kann bis zu 0,5 Liter Wasser nachdosiert werden. Sofort verarbeiten. Nicht mehr als einen Beutel verwenden.

Für großflächige Verlegungen wie Schnellestriche kann mit dem KÖSTER Turbo Bindemittel und Estrichsand eine Baustellenmischung erstellt werden.

#### Nachbehandlung

Wenn erforderlich, kann das frische Material mit einer PE-Folie abgedeckt werden um vorzeitige Austrocknung zu verhindern und die Endfestigkeit zu optimieren.

#### Verbrauch

Ca. 1,9 kg / l Hohlraum als Reparaturmörtel

#### Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

#### Gebinde/Lieferform

C 517 025 25 kg Sack

#### Lagerung

Trocken, mindestens 6 Monate lagerfähig.

#### Sicherheit

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

#### Zugehörige Produkte

KÖSTER Turbo Bindemittel	Art.-Nr. C 716 025
KÖSTER Turbo Fließmittel	Art.-Nr. C 717 065
KÖSTER Turbo Verzögerer	Art.-Nr. C 718 025
KÖSTER M Plus+	Art.-Nr. C 791 010
KÖSTER Polysil TG 500	Art.-Nr. M 111

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.