KÖSTER Crema de Fachada

Ficha Técnica P 200

expedido: am-07-28

Repelente al agua crema de fachada hidrófobica, para materiales de construcción minerales.

CE	**KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 EN 1504-2: ZA. 1d y ZA. 1e Productos de protección de superficies - Impregnación Protección contra el ingreso (1.2)**
Contracción lineal	NPD
coeficiente de expansión termal	NPD
Corte Cruzado	NPD
CO_2-permeabilidad	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Absorción capilar y permeabilidad al agua	w = 0.02 kg/(m² * $h^{0.5}$)
Profundidad de penetración	Clase I
Resistencia al choque térmico	NPD
Resistencia Química	NPD
Liberación de sustancias peligrosas	NPD

Características

KÖSTER Facade Cream es una impregnación de alta calidad para fachadas de ladrillo, piedra natural y minerales. Debido a su alta resistencia contra la alcalinidad, también es adecuado para su aplicación en sustratos minerales frescos. La consistencia cremosa y estable y la procesabilidad resultante con el cepillo o el rodillo reducen las pérdidas por goteo o rociado al mínimo. KÖSTER Crema de fachada protege los edificios de la conducción y del agua de lluvia normal; Es permeable al vapor de agua, resistente a las heladas y a las sales de deshielo.

Datos Técnicos

Color	Lechoso, blanco cremoso(transparente después del secado)
Ingrediente Activo	Polisiloxano, sin disolventes,
Contenido del ingrediente activo	25 %
Viscosidad	3000 mPa.s
Temperatura de aplicación	+5 °C to +30 °C
Impermeable	despues de aprox . 20 min (20 °C)
Densidad	1.0 g / cm³
Punto de inflamación	> 100 °C

Campos de aplicación

KÖSTER Facade Cream es adecuado para la fabricación de sustratos minerales absorbentes hidrófugos como ladrillos, clinker sin esmaltar y piedras de revestimiento, piedras de cal, yesos, morteros, piedras naturales.

Sustrato

El sustrato tiene que estar seco o ligeramente húmedo, limpio y libre de grietas de más de 0,3 mm y sin huecos. Antes de aplicar el material, se deben retirar las cortezas formadas por contaminantes o sales dañinas. Las pinturas u otros recubrimientos deben eliminarse completamente, así como cualquier resto de agente de limpieza. Las juntas dañadas o faltantes deben ser rotas y re-señaladas antes de la aplicación de KÖSTER Facade Cream. Sustratos no absorbentes por ejemplo, mármol o ladrillo esmaltado no son adecuados para ser revestidos con KÖSTER Facade Cream.

Aplicación

KÖSTER Facade Cream se aplica en un solo paso de trabajo mediante el cepillado, laminación o pulverización (con un dispositivo de pulverización sin aire) del material sobre el sustrato preparado. Cubrir áreas que no sean impermeabilizadas por ejemplo puertas, ventanas, etc. con lámina de plástico. Bajo ciertas circunstancias, la aplicación de KÖSTER Facade Cream puede llevar a una intensificación de la tonalidad del sustrato; Debe realizarse una prueba inicial en un área de ensayo (aproximadamente 1 m²).

Consumo

Aprox. 0.1 - 0.25 l / m² 37/5000 Depende de la absorbencia de la superficie.
Recomendamos recubrir un área de ensayo con el material antes de la aplicación principal para determinar el consumo y el efecto del producto.

Limpieza

Limpiar las herramientas inmediatamente después de usar con agua

Empaque

P 200 005	5 l bucket
P 200 015	15 l bucket

Almacenamiento

En paquetes originalmente sellados, el material puede almacenarse durante un mínimo de 1 año.

Productos relacionados

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey	Codigo de producto M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White	Codigo de producto M 662 025

P - Protección de fachadas y pinturas

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast	Codigo de producto M 663 030
KÖSTER Restoration Plaster 2 Light	Codigo de producto M 664 025
KÖSTER Crema de Limpieza de Fachadas	Codigo de producto P 110 005
KÖSTER Siloxan	Codigo de producto P 240 010

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu